

prof..MIOARA STOIA / cls.a XI-a IP

## FISA DE LUCRU

### TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A ZIDĂRIEI SIMPLE DIN CĂRĂMIZI



#### REGULI TEHNOLOGICE:

- Rosturile verticale = 10mm, rosturi orizontale = 12mm;
- Rosturile orizontale trebuie să se afle în același plan orizontal, iar cele verticale să corespundă procesului de țesere adoptat;
- Rosturile trebuie umplute cu mortar pe toată adâncimea lor, lăsându-se neumplute numai pe o adâncime de 1-1,5cm de la fața exterioară a zidului;
- Zidirea se execută în rosturi orizontale pe toată suprafața construcției;
- Zidăria se începe de la colțuri sau de la goluri;
- Întreruperile în timpul zidirii se lasă în formă de trepte a căror înălțime se recomandă să nu depășească 1,00m;
- Pe lungimea unui perete se pot prevedea întreruperi la cel puțin 1,00mdistanță de la locul intersecției pereților și se pot termina la cel puțin 0,25m de acest loc;
- Întreruperile în dreptul capetelor buiandrugilor sau deasupra sunt interzise;
- La întreruperea lucrului nu se permite a se așterne mortar peste ultimul rând de cărămidă zidită;
- Primul și ultimul rând de cărămidă se execută din cărămizi așezate în curmeziș.

